

	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	CODICE: STC 27
		REVISIONE: 14
		DATA: APRILE 2011
		PAGINA: 1/3



Denominazione Commerciale

MUPAN K - MUPAN



Descrizione

Pannelli autoportanti in isolante minerale G3 touch non idrofili trattati con speciale legante a base di resine termoindurenti.

Disponibili nelle seguenti tipologie:

- MUPAN K G3 touch: rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore.
- MUPAN G3 touch: rivestito una faccia con un velo di vetro.

Prodotto isolante conforme alla direttiva 89/106/CE, recepita dal DPR 246 del 21/4/1993, in base alle norme EN 13 162 e EN 13 172.

Impieghi prevalenti

Isolamento termico e acustico di pareti in intercapedine.

Il corretto utilizzo del prodotto prevede la posa in opera con il lato rivestito con barriera al vapore applicata verso la parete riscaldata; tipicamente verso l'interno dell'ambiente da isolare.

Conduttività termica λ dichiarata alla temperatura media di 10 °C

(EN 12667 - EN12939)



$$\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$$

Conduttività termica λ alla temperatura media di 20 °C (Valore teorico)

$$\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$$

Resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C



Spessore (mm)	40	50	60	80	100	120
R (m²K/W)	1,10	1,40	1,70	2,25	2,85	3,40

Reazione al fuoco (EN 13501-1)

MUPAN K G3 touch: Euroclasse F
MUPAN G3 touch: Euroclasse A1

	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	CODICE: STC 27
		REVISIONE: 14
		DATA: APRILE 2011
		PAGINA: 2/3

Calore specifico

1.030 J/kg K

Costante di attenuazione acustica (indice di valutazione a 500 Hz)

85 dB/m secondo rapporto di prova n° 2620/RP/98 del 15/06/98 del ICITE

Assorbimento acustico

Coefficiente di assorbimento acustico medio (α_w) per lo spessore di 50 mm: 0,75

Assorbimento all'acqua a breve periodo

WS (EN 1609)

< 1 kg/m²

CE

Freno vapore (secondo norma EN 12 086)

Isolante minerale G3 touch

$\mu = 1$

Carta Kraft

$\mu = 3.000$

Spessore = 0,0004 m

$\delta = 0,06433 \times 10^{-12}$ kg/(m·s·Pa)

Altre caratteristiche

Manufatto di agevole manipolazione, imputrescibile, non idrofilo, meccanicamente resistente, inattaccabile dalle muffe, resistente all'insaccamento. Nelle previste condizioni d'impiego e di corretta posa in opera il prodotto mantiene le proprie caratteristiche nel tempo.

Dimensioni

Lunghezza : 1,45 m

Larghezza : 0,60 m

Spessori : 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm

Tolleranze dimensionali (EN 822 – EN 823)

CE

Lunghezza : $\pm 2\%$

Larghezza : $\pm 1,5\%$

Spessore : T2 (-5 mm + 15 mm)

	SCHEDA TECNICA PRODOTTO	CODICE: STC 27
		REVISIONE: 14
		DATA: APRILE 2011
		PAGINA: 3/3

Squadratura (EN 824)

≤ 5 mm/m

CE

Planarità (EN 825)

≤ 6 mm

CE

Stabilità dimensionale (EN 1604)

≤ 1%

CE

Resistenza alla trazione parallela alle facce (EN 1608)

Conforme alla norma EN 13162

Imballo

Pannelli in pacchi su pallet avvolti in politene termoretrato.

Spessore (mm)	m ² /pallet
40	261,00
50	208,80
60	174,00
80	139,20
100	104,40
120	87,00

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

Maneggiare con cura onde evitare il distacco dell'eventuale supporto.

Per quanto riguarda la marchiatura CE, Questo prodotto isolante è conforme alla direttiva 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993 in base alle norme EN 13162 e EN 13172 come da certificati M304, M316 rilasciati da BVC 0615-CPD-215984G. I dati CE riportati in questa scheda sono quelli richiesti per l'isolamento termico degli edifici dalla norma EN 13162 e comuni a tutte le applicazioni.

Il sistema di gestione qualità della Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. è certificato secondo UNI EN ISO 9001: 2008. Il sistema di gestione ambientale è certificato secondo UNI EN ISO 14001: 2004. Il sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori è certificato secondo OHSAS18001: 2007.

I dati indicati nella presente scheda, all'esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e la Saint-Gobain Isover Italia S.p.A può, senza particolare segnalazione, modificarli.

L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di produzione.

Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.