




Feltro ED 28

CE EN ...

Feltro in isolante minerale G3 touch trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti.

È prodotto in Italia con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente di nuova generazione che minimizza le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC)



Applicazione

Isolamento termico e acustico di apparecchi termici di serie.
Materiale per successiva trasformazione nel settore del condizionamento e riscaldamento.

Densità nominale

- ED 28 28 kg/m³ (+/- 10%)
(UNI 6485-69)

Altre caratteristiche

Manufatto di grande elasticità, agevole manipolazione, non igroscopico, inodore, imputrescibile, chimicamente inerte, resistente all'insaccamento, inattaccabile dalle muffe.
Resistente alle escursioni termiche.

Imballo

Rotoli singolarmente avvolti in politene, posti su pallet con involucro esterno in PE.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette, nel proprio imballo originale.

Prezzo

Al metro quadrato.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Normativa
Conducibilità termica dichiarata λ_D 50°C	0,044	W/(m·K)	Media valori di laboratorio
Conducibilità termica dichiarata λ_D 100°C	0,053	W/(m·K)	Media valori di laboratorio
Conducibilità termica dichiarata λ_D 150°C	0,066	W/(m·K)	Media valori di laboratorio
Temperatura massima di utilizzo	250	°C	
Tolleranza sulla larghezza	+/-10	mm	UNI 6264-68
Tolleranza sulla lunghezza	+/-15	cm	UNI 6264-68
Tolleranza sullo spessore	+/-3	mm	UNI 6264-68
Tolleranza sulla conicità	+/-15	cm	
Calore specifico	1.030	J/Kg·K	

	Spessore (mm)	Dimensioni (m)	m ² /confezione	m ² /pallet
ED 28	20	1,20 x 29,50	35,40	424,80
	20	1,26 bnr x 29,00	36,54	438,48
	20	0,89 x 20,00	17,80	
	20	1,31 x 20,00	26,20	
	20	0,98 x 20,00	19,60	
	20	1,42 x 20,00	28,40	
	25	1,00 x 23,00	23,00	276,00
	30	1,26 bnr x 20,00	25,20	302,40

Documenti e certificati disponibili

DOP:

www.isover.it/

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 42431
www.isover.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.