



Scheda tecnico-commerciale

Isover Rollo 4+



CE EN 13162

Lanaé λ44

Isolante termo-acustico in lana di vetro Lanaé.

Prodotto in Italia con elevato contenuto di vetro riciclato e con un esclusivo legante brevettato di origine naturale, che garantisce la massima qualità dell'aria.

Disponibile in due versioni:

- ROLLO **K** 4+: rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore
- ROLLO **N** 4+: senza rivestimento



La lana di vetro Lanaé combina una serie di vantaggi in termini di lavorazione, prestazioni e risparmio di risorse naturali, **concretizzando l'impegno di Saint-Gobain per l'ambiente.**



Applicazione

- Isolamento termico e acustico di coperture industriali e civili (sottotetti non praticabili, mansarde, ecc.). Il corretto utilizzo del prodotto prevede la posa in opera con il lato rivestito con carta kraft bitumata applicato verso la parete riscaldata, tipicamente verso l'interno dell'ambiente da isolare.

Vantaggi

- Isolamento termico e acustico λ 0.044
- Reazione al fuoco in classe A1 (versione "N")
- Velocità di posa e facilità di movimentazione

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette. Maneggiare con cura onde evitare il distacco dell'eventuale supporto.

Prodotto di agevole manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente all'insaccamento, imputrescibile, inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni d'impiego il prodotto è stabile nel tempo.

Tipo	Normativa	Valore	Unità di misura
Conducibilità termica dichiarata λ_D	EN 12667	0.044	W/(m·K)
Classe di reazione al fuoco ROLLO K 4+	EN 13501-1	F	-
Classe di reazione al fuoco ROLLO N 4+	EN 13501-1	A1	-
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ carta kraft	EN 12086	3.000	-
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ lana di vetro	EN 12086	1	-
Assorbimento d'acqua a breve periodo	EN 1609	≤ 1	Kg/mq
Tolleranze dimensionali: lunghezza	EN 822	$\pm 2\%$	%
Tolleranze dimensionali: larghezza	EN 822	$\pm 1,5\%$	%
Tolleranze dimensionali: spessore	EN 823	T1	mm
Stabilità dimensionale	EN 1604	≤ 1	%
Calore specifico	EN 10456:2008	1.030	J/Kg·K

Dati tecnici

Spessore	Resistenza termica dichiarata R_D (m ² K/W)	Dimensioni (versione K)	Dimensioni (versione N)
50	1,10	1,20 x 14,00 / 1,00 x 14,00	1,20 x 14,00 / 1,00 x 14,00
60	1,35	1,20 x 12,50	1,20 x 12,50
100	2,25	1,20 x 7,50	1,20 x 7,50

Documenti e certificati disponibili

- <https://www.isover.it/prodotti/rotolo/isover-rollo-n-4>
- <https://www.isover.it/prodotti/rotolo/isover-rollo-k-4>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensì 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 42431
www.isover.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.