

Impermeabilizzazione di strutture interrato con membrane bitume-polimero

Fornitura e posa in opera di pacchetto impermeabilizzate per strutture interrato, con membrana impermeabilizzante in doppio strato costituito dagli elementi sottoelencati:

- Strato di primer Bituver Ecoprimer, primer bituminoso a base acqua, favorisce l'adesione delle membrane bituminose a supporto, eliminando asperità e porosità eccessive.
- Doppio elemento di tenuta Bituver Murodry 4 mm P, con specifica mescola elastoplastomerica armatura in poliestere ad alta grammatura a filo continuo, finitura in polietilene su entrambe le facce e avente flessibilità a freddo di -20°C. La mescola è addizionata con promotori di adesione che facilitano la posa in opera su elementi verticali.
- Membrana bugnata Bituver Bitufond in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione degli strati di impermeabilizzazione.

La stratigrafia descritta ha le seguenti caratteristiche prestazionali:

- FLESSIBILITÀ A FREDDO: -20 °C