

Bituver X-PRO



Le membrane impermeabilizzanti bitume-polimero **Bituver X-PRO** sono realizzate con una **speciale miscela elastoplastomerica BPP**.

Flessibilità a freddo: -10°C

L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad alta grammatura con **filo continuo** rinforzato in fibra di vetro.

Le membrane Bituver X-PRO sono appositamente studiate per rispondere alle esigenze di **applicatori specializzati**.

Disponibile anche nella versione "TEX" con applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero, immediatamente verniciabile.

Per questa soluzione viene utilizzata la **nuova tecnologia produttiva BituverTech**, al fine di ottenere una **miscela di qualità superiore**.



bituver
tech



Le membrane sono disponibili anche con ardesia bianca riflettente **California**

Applicazione

- Utilizzare i DPI previsti dalla legge
- Pulire adeguatamente il supporto
- E' sempre consigliata la preparazione del supporto con primer bituminoso Bituver Ecoprimer
- Bituver X-PRO è idoneo per essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano della faccia inferiore, rivestita di uno speciale film termofusibile
- Applicare sempre tra +5° C e + 35° C

Impieghi consigliati

Le membrane Bituver X-PRO trovano impiego su coperture di qualsiasi tipo: sottostrati, strutture interrate, muri controterra e fondazioni. Ideali anche sotto protezione pesante. Sia la versione liscia (previa verniciatura protettiva), sia la versione Mineral possono essere utilizzate come strato a finire. La versione Mineral (disponibile in diverse colorazioni) è idonea anche all'impiego sottotegola .

Stoccaggio

Tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C. Mantenere i rotoli in posizione verticale. Evitare, se possibile, la sovrapposizione dei pallet. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2/3 mesi dalla consegna.

Tipo	Armatura	Finitura superficiale	Sp. peso/m ²	m ² /Pallet
BITUVER X-PRO 3 MM P	Poliestere	Sabbia	3 mm	250
BITUVER X-PRO 4 MM P	Poliestere	Sabbia	4 mm	230
BITUVER X-PRO TEX 4 MM P	Poliestere	Polipropilene TNT	4 mm	230
BITUVER X-PRO MINERAL 4,5 KG P	Poliestere	Scaglie di ardesia	4,5 kg	230

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza	10 m - 1% (UNI EN 1848-1)	Toll. ≥
Larghezza	1 m - 1% (UNI EN 1848-1)	Toll. ≥
Spessore	UNI EN 1849-1	Toll. 0,2 mm
Peso al m ²	UNI EN 1849-1	Toll. 10%

Dati Tecnici

Caratteristica	Normativa	Bituver X-PRO P	Bituver X-PRO		Tolleranze
			mineral P		
Difetti visibili	UNI EN 1850-1	assenti	assenti		-
Rettilinearità	UNI EN 1848-1	10 mm	10 mm		≤
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 1928	60 kPa	60 kPa		≥
Fless. a freddo	UNI EN 1109	- 10°C	- 10°C		≤
Stabilità dimensionale L	UNI EN 1107 -1	- 0,3%	- 0,3%		≥
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	120° C	120° C		≥
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	UNI EN 1296 UNI EN 1110	110° C	110° C		- 10°C
Resistenza a trazione a rottura L/T	UNI EN 12311-1	700/500 N/50 mm	700/500 N/50 mm		- 30°C
Res. alla trazione delle giunture L/T	UNI EN 12317-1	600/400 N/50 mm	600/400 N/50 mm		- 30°C
Allungamento a rottura L/T	UNI EN 12311-1	45%/45%	45%/45%		- 15 v.a.
Res. alla lacerazione (metodo B) L/T	UNI EN 12310-1	150/150 N	150/150 N		- 30 %
Res. a carico statico	UNI EN 12730	15 kg	15 kg		≥
Res. al punz. dinamico	UNI EN 12691	900 mm	900 mm		≥
Permeabilità al vapore	UNI EN 1931	μ 20000	μ 20000		-

<u>Caratteristica</u>	<u>Normativa</u>	<u>Bituver X-PRO P</u>	<u>Bituver X-PRO mineral P</u>	<u>Tolleranze</u>
Invecchiamento UV	UNI EN 1297	Supera la prova (4 mm)	-	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	E	E	-
Resistenza al fuoco esterno	EN 13501-5	F roof	F roof	-
Adesione dei granuli	UNI EN 12039	-	30%	≤
Impermeabilità all'acqua dopo esposizione agli agenti chimici/ invecchiamento artificiale	UNI EN 1928 UNI EN 1847/ UNI EN 1296	NPD	-	-
Resistenza alla penetrazione d'acqua	UNI EN 1928	-	CLASSE W1	-
Resist. alla penetrazione d'acqua	App. C	-	NPD	-
Proprietà a trazione dopo invecchiamento artificiale	EN 13859-1	-	NPD	-
Destinazioni d'uso	EN 13707 Sistema 2+	Sottostrato Strato a finire (*) Sotto protezione pesante	Strato a finire	-
	EN 13969 Sistema 2+	Fondazioni Controtterra	-	-
	EN 13859-1 Sistema 4	-	Sottotegola	-

(*) con vernice protettiva

Il sistema qualità Saint-Gobain Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001.
 I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio.

Valori SRI/SR Versione Mineral California:

- *SRI medium wind 55*
- *Solar Reflectance 0,48*

Rapporto di prova Dip. Ingegneria Meccanica e Civile EELab



Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia
 info.it.isover@saint-gobain.com | www.isover.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P.IVA: 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

ISOVER
 SAINT-GOBAIN